

MEDIDA DE COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO

Este test ha sido realizado por:

L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (INRS)
para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

Producto	Soporte	Grano	Referencia INRS
Chapa antideslizante Inoxidable	Chapa de acero inoxidable	Partículas angulares inoxidables	Procès-verbal IET/09RI-270/HS Décembre 2009

**Medida de coeficiente de antideslizamiento dinámico
(μ_d) correspondiente a la chapa antideslizante inoxidable**

Coeficiente obtenido
$\mu_d = 0.59^*$

* 0.30 es el valor mínimo para calificar un revestimiento como "antideslizante" según el protocolo de medidas del INRS

Medida de coeficiente de antideslizamiento de la chapa antideslizante. Test realizado en presencia de un agente lubricante: aceite mineral.